

# ***Látszó minőség:***

- **Általános:**

Használata a látható faszerkezetekre optimalizált, pl. látszó fedélszékek, autóbeállók, lakóterületek, stb. A csomók összenőttek, a lyukak foltot kapnak. Elszíneződések, pl. kékülés és vörös csík, valamint gyantatáskák minimális előfordulása. Nagy hangsúlyt fektetnek az egységes megjelenésre.

- **Fekete csomók:**

Megengedett, amíg ki nem esik.

- **Kiesett csomók:**

Kb. 20 mm-ig megengedett, fixen benőtt csomó megengedett.

- **Csorba él:**

Nem megengedett.

- **Korhadt helyek:**

Nem megengedett.

- **Bél:**

Megengedett.

- **Gyantatáskák:**

Kb. 5 mm X 50 mm-ig megengedett, a nagyobbakat foltozzák.

- **Rovarfertőzöttség:**

Nem megengedett.

- **Kékülés:**

A felület kb. 5%-áig.

- **Piros csík:**

A felület kb. 5%-áig.

- **Gyalulási minőség:**

Nem gyalult felületek nem megengedettek; gyalulási hiba 10 mm hosszig és 1 mm mélységig megengedett.

- **Repedések:**

A szerkezet rész szélességének 1/6-át kitevő mélységig (oldalanként) megengedett; a szükséges statikai teherbírást nem csökkentheti.

---

## ***Ipari minőség:***

- **Általános:**

Alkalmas a nem látható faszerkezetekre, pl. ipari és gyártócsarnokok, alépítmények, nem látható tetőszerkezet, mezőgazdasági épületek, stb. Elszíneződés, mint pl. barnulás (szegezhető), kékülés és vörös folt megengedett. Kiesett csomók és gyantatáskák tetszőlegesen előfordulhatnak.

- **Fekete csomók:**

Megengedett.

- **Kiesett csomók:**

Megengedett.

- **Csorba él:**

Nem megengedett.

- **Korhadt helyek:**

Nem megengedett.

- **Bél:**

Megengedett.

- **Gyantatások:**

Megengedett.

- **Rovarfertőzöttség:**

2 mm átmérőig megengedett.

- **Kékülés:**

Megengedett.

- **Piros csík:**

Megengedett.

- **Gyalulási minőség:**

Nem gyalult felületek és gyalulási hibák megengedettek.

- **Repedések:**

A szerkezet rész szélességének 1/6-át kitevő mélységig (oldalanként) megengedett; a szükséges statikai teherbírást nem csökkentheti.